

## **CRIL MORTERO UNIVERSAL**

**Función y Tipo del Producto:** Mortero cementicio, listo para usar de dos componentes, modificado con resinas sintéticas.

Componente A - líquido, color blanco violáceo.

Componente B - polvo, color gris o blanco.

Peso específico de la mezcla: 2,2 g/ml.

**Propiedades:** Fácil aplicación (envases predosificados).

Consistencia tixotrópica (no escurre).

Altas resistencias mecánicas (aproximadamente 360 kg/cm<sup>2</sup> a la compresión a los 28 días).

Muy buena adherencia a la base.

Impermeable.

**Usos :** COMO MORTERO DE TERMINACIÓN (enduido), tanto en superficies verticales, como horizontales, para hormigón o mortero. (Nivelación de superficies, relleno de pequeñas cavidades, terminaciones sanitarias en frisos o tanques de agua etc.).

COMO ADHESIVO: para la colocación de baldosas, mármoles y otros revestimientos en pisos y paredes, para unir premoldeados de hormigón.

**Utilización:** La superficie a aplicar debe estar limpia, firme, libre de grasas o aceites y ligeramente humedecida. (Las superficies absorbentes deben saturarse de agua, sin dejar chorros)

El uso del puente de adherencia es recomendable en grandes superficies

Agregar el componente B (polvo) al componente A (líquido), y mezclar hasta obtener una mezcla uniforme.

Aplicar con cuchara o llana, en capas de un espesor máximo de 5 mm.

**Consumo:** Aproximadamente 2,2 kg/L de volumen a rellenar (2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor)

**Almacenaje:** Seis (6) meses, conservando los envases cerrados y en lugar seco.

**Indicaciones Importantes:** No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

No aplicar en espesores superiores a los 5mm.

Limpieza de las herramientas: con agua, luego de endurecido solo con procedimientos mecánicos.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.