

TEXTURADO EXTERIOR

Función y Tipo del Producto: Masa plástica con fibras de celulosa para rellenar poros e imperfecciones, emparejar o alisar paredes exteriores de mampostería o similares.

Propiedades: Fácil de aplicar, elevado poder de relleno, alto contenido en sólidos, a base de resinas acrílicas, fácilmente lijable.

Secado: Aproximado entre 2 - 4 horas.

Lijabilidad: 8 – 10 horas.

Usos: Para obtener superficies sin irregularidades en paredes exteriores, rellenar poros, nivelar superficies. Es el tratamiento adecuado cuando la superficie va a ser pintada con pintura para una terminación adecuada.

Utilización: La superficie a aplicar debe estar limpia, firme y libre de partículas sueltas, polvo grasitud, hongos, etc.

Antes de aplicar en hormigón o revoques nuevos dejar transcurrir entre 30-45 días para un buen curado.

Si la superficie es pulvulenta aplicar una mano de System Sellador Fijador al Agua antes de aplicar para favorecer el anclaje.

Si la superficie tiene pintura vieja mal adherida, ampollada ó descascarada se deberá cepillar y rasquetear para eliminarla.

A los efectos de uniformizar la absorción de la superficie, aplicar una mano de System Sellador Fijador al Agua.

La aplicación se hace con espátula o llana metálica, sobre la superficie preparada.

Consumo: El consumo depende del espesor especificado y del estado de la superficie, lo cual deberá ser evaluado por el consumidor.

Aproximadamente 1,0 – 1,5 kg/m² dependiendo del espesor de la capa.

Se deberá aplicar en capas delgadas de hasta 1 mm de espesor.

Para obtener espesores mayores aplicar en 2 ó 3 capas delgadas sucesivas, dejando secar entre aplicaciones.

Pueden obtenerse efectos decorativos utilizando peine, rodillo ó pincel sobre la superficie fresca.

Almacenaje: Seis meses, conservando bien cerrado el envase en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes: No aplicar a menos de 5 °C de temperatura ni con alta humedad relativa.

No aplicar cuando se prevea proximidad de lluvia.

Limpiar las herramientas con agua, mientras esté fresco, luego por medios mecánicos.

Al terminar lavar manos y brazos con abundante agua y con jabón neutro.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.